

FICHA TÉCNICA

SOTRABAT BN

MAGNITUDES	VALOR	UNIDAD	NORMA
Espesor	1000	galgas	ISO 4591
	250	micras	
Aspecto	Conforme		EN 13207

Propiedades Mecánicas

Esfuerzo de Tracción a la Rotura

MD	18,5 (>17)	MPa	EN ISO 527-3
TD	17 (>17)	MPa	EN ISO 527-3

Deformación en Tracción a la Rotura

MD	800 (>400)	%	EN ISO 527-3
TD	875 (>400)	%	EN ISO 527-3

Esfuerzo de Tracción a la Fluencia

MD	9,5	MPa	EN ISO 527-3
TD	9,5	MPa	EN ISO 527-3

Ensayo de Caída de Dardo F 50

Cara	590 (>400)	cN	ISO 7765-1
Pliegue	460 (>300)	cN	ISO 7765-1

Propiedades Ópticas

Transmisión Relativa de Luz	$\leq 5 \text{ E}-08$	EN 13655
-----------------------------	-----------------------	----------

Otras Propiedades

Propiedades Especiales	Expectativa de duración de 55 meses (radiación de 120 kLys/yr)
------------------------	--