

FICHA TÉCNICA

ASTER TH

MAGNITUDES	VALOR	UNIDAD	NORMA
Espesor	800	galgas	ISO 4591
	200	micras	
Aspecto	Conforme		EN 13206

Propiedades Mecánicas

Esfuerzo de Tracción a la Rotura

MD	22 (>17)	MPa	EN ISO 527-3
TD	21 (>17)	MPa	EN ISO 527-3

Deformación en Tracción a la Rotura

MD	650 (>400)	%	EN ISO 527-3
TD	750 (>400)	%	EN ISO 527-3

Esfuerzo de Tracción a la Fluencia

MD	10	MPa	EN ISO 527-3
TD	10	MPa	EN ISO 527-3

Ensayo de Fluencia MD	5	%	EN 13206
-----------------------	---	---	----------

Ensayo de Caída de Dardo F 50

Cara	600 (>400)	cN	ISO 7765-1
Pliegue	320 (>240)	cN	ISO 7765-1

Propiedades Ópticas

Transmisión Total de Luz Visible	89	%	EN 2155-5
Difusión	30	%	EN 2155-9
Termicidad		%	EN 13206

Otras Propiedades

Duración (*)	2	Años
--------------	---	------

Propiedades Especiales

(*) En climatología de 150 kLys/año (para radiaciones o espesores diferentes, póngase en contacto con nosotros).