

FICHA TÉCNICA

SOTRAFILM NG

MAGNITUDES	VALOR	UNIDAD	NORMA
Espesor	150	galgas	ISO 4591
	37,5	micras	
Aspecto	Conforme		EN 13655

Propiedades Mecánicas

Esfuerzo de Tracción a la Rotura

MD	29 (>16)	MPa	EN ISO 527-3
TD	25 (>16)	MPa	EN ISO 527-3

Deformación en Tracción a la Rotura

MD	520 (>200)	%	EN ISO 527-3
TD	730 (>200)	%	EN ISO 527-3

Esfuerzo de Tracción a la Fluencia

MD	11 (>9)	MPa	ASTM D638
TD	11 (>9)	MPa	ASTM D638

Ensayo de Caída de Dardo F 50

Cara	120 (>80)	cN	ISO 7765-1
Pliegue	100 (>50)	cN	ISO 7765-1

Propiedades Ópticas

Reflexión		%	
Transmisión Relativa de Luz	≤ 1 E-2	%	EN 13655

Otras Propiedades

Propiedades Especiales