

SOTRAFILM NT-MULTIPERFORADO

MAGNITUDES	VALOR	UNIDAD	NORMA
Espesor	150	galgas	ISO 4591
	37,5	micras	
Aspecto	Conforme		EN 13655

Propiedades Mecánicas

Esfuerzo de Tracción a la Rotura

MD	29 (>20)	MPa	EN ISO 527-3
TD	26 (>20)	MPa	EN ISO 527-3

Deformación en Tracción a la Rotura

MD	390 (>300)	%	EN ISO 527-3
TD	420 (>300)	%	EN ISO 527-3

Esfuerzo en Tracción a la Fluencia

MD	11 (>9)	MPa	ASTM D638
TD	11 (>9)	MPa	ASTM D638

Ensayo de Caída de Dardo F 50

Cara	120 (>80)	cN	ISO 7765-1
Pliegue	120 (>80)	cN	ISO 7765-1

Propiedades Ópticas

Transmisión Total de Luz Visible	92	%	EN 2155-5
Difusión	23	%	EN 2155-9
Termicidad		%	EN 13655

Otras Propiedades

Propiedades Especiales

Film Multiperforado