

## SOTRAFILM NT OXOBIODEGRADABLE

MAGNITUDES	VALOR	UNIDAD	NORMA
Espesor	60	galgas	ISO 4591
	15	micras	
Aspecto	Conforme		EN 13655

### Propiedades Mecánicas

#### Esfuerzo de Tracción a la Rotura

MD	39 (>20)	MPa	EN ISO 527-3
TD	35 (>20)	MPa	EN ISO 527-3

#### Deformación en Tracción a la Rotura

MD	350 (>300)	%	EN ISO 527-3
TD	380 (>300)	%	EN ISO 527-3

#### Esfuerzo en Tracción a la Fluencia

MD	>9	MPa	ASTM D638
TD	>9	MPa	ASTM D638

#### Ensayo de Caída de Dardo F 50

Cara	80 (>50)	cN	ISO 7765-1
Pliegue	80 (>50)	cN	ISO 7765-1

### Propiedades Ópticas

Transmisión Total de Luz Visible	>85	%	EN 2155-5
Difusión		%	EN 2155-9
Termicidad		%	EN 13655

### Otras Propiedades

#### Propiedades Especiales

**OXO-BIODEGRADABLE. SE DISEÑA PARA CADA CULTIVO, ZONA DE EXPOSICIÓN Y FECHA DE APLICACIÓN, CON EL FIN DE AJUSTAR LA VIDA DEL ACOLCHADO A LAS NECESIDADES DEL CULTIVO**